Dyckerhoff Polska

2026-09-02

Średnia wyników badań autokontrolnych cementu

Producent	**Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.**
Gatunek i marka cementu	**CEM II/B-M (V-LL) 42,5R**
Okres badań (miesiąc i rok)	**7 2026**
Wymaganie wg:	**EN 197-1**

ParAPetr	*j.m.*	*Wynik*	*Wymaganie*
Początek wiązania	*min*	*185*	≥ 60
Koniec wiązania	*min*	*249*	-
Wytrzymałość wczesna (N2)	*MPa*	*29,0*	≥ 20
Wytrzymałość normowa (N28)	*MPa*	*51,5*	≥ 42,5 ≤ 62,5
Stałość objętości (LeChatelier)	*mm*	*0,0*	≤ 10
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	*cm^2/g*	*5350*	-
Straty prażenia	*%*	*6,46*	-
Pozostałość nierozpuszczalna	*%*	*12,48*	-
Zawartość siarczanów (SO_3)	*%*	*2,51*	≤ 4,0
Zawartość chlorków (Cl)	*%*	*0,062*	≤ 0,10
Zawartość alkaliów ($Na2O_{eq}$)	*%*	*1,03*	-

mgr Agnieszka Kasperek

Agnieszka Kasperek

Specjalista ds. Analiz fizykochemicznych

Dyckerhoff Polska sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny
Tel. +48 41 346 6000
e-mail: biuro@dyckerhoff.pl

Zarząd:
Mirosław Majchrowicz
Nataliia Pryimak, Bruno Schöner
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Kapitał zakładowy 70.000.000 zł

NIP: 657-00-81-493
REGON: 290622478
Nr KRS: 0000024753
Numer rejestrowy BDO: 000000032
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr rach.: 82103011620000000008195205